

# Intoplan 500

## Samonivelační vyrovnávací hmota

samonivelační univerzální vyrovnávací hmota k vytvoření hladkých a rovných ploch před položením podlahových krytin a obkladů. Vhodná pod dřevěné podlahy. Vhodná jako finální pochůzí vrstva.

### synteticky zušlechtěná samonivelační

#### Podklad

Musí být pevný, čistý, vyschlý, únosný a volný od prostředků zabraňujících přilepení a přilnavost musí být únosná substancím. Odstraníme křehkost podkladové zóny a potom přetřeme s **Intorinem** nebo **Intorinem FG**. **Intoplan 500** je vhodný pro vnitřní i vnější využití.

#### Míchání a příprava

Do čisté nádoby dáme cca. 6,5 litrů studené a čisté vody, do vody vsypeme obsah balení a při vysokých otáčkách cca 600 ot./min vymícháme do tekuté homogenní masy. Správně namíchanou hmotu vylijeme na připravený podklad a za pomoci např. švédské stěrky rozprostřeme max. do tloušťky 10 mm. Pro silnější tloušťku můžeme hmotu smíchat se suchým křemičitým pískem o zrnitosti 0,2 – 0,8 mm v poměru malta /písek - 1/0,3.

#### Pozor !

V případě, že **Intoplan 500** chceme využít jako finální pochůzí vrstvu, natřeme ji po 24 hod. **Intorinem**, z důvodu plošného uzavření.  
Chránit před průvanem!

#### Technická data

Velikost balení	: 25 kg obsah	Násypná hmotnost	: cca. 1,2 kg prášek/litr
Uskladnění	: 6 měs. v suchém a před mrazem chráněném skladu	Položení	: cca. za 24 hod
Spotřeba na m <sup>2</sup>	: cca. 1,4 kg /mm	Podlahové topení	: vhodné
Množství vody na 25 kg.:	cca. 6,5 l. vody	Kolečkové židle	: od 1,0mm tloušťky dle DIN EN 12529
Teplota pro přípravu	: min. +5°C		
Doba míchání	: min. 1 min.	Pevnost v tlaku DIN 1164	: 35,0 N/mm <sup>2</sup>
Zpracovatelnost	: cca 20 min. po přidání vody	Pevnost v tahu při ohybu DIN 1164	: 7,5N/mm <sup>2</sup>
Pochůzná	: cca. za 2-3 hodiny podle teploty		

#### Důležité upozornění

Tento produkt je předmíchaná suchá malta k rozmíchání s vodou. Zabraňte dotyku s pokožkou a očima.

Při vniknutí do očí, okamžitě vypláchnout čistou vodou a vyhledat lékaře.

Tyto vstupní informace se zakládají na našich znalostech a výzkumech. Přebíráme záruku za kvalitu našeho výrobku.

Protože nemáme žádný vliv na správné zpracování a podmínky zpracování, nemůžeme převzít zodpovědnost za způsob provedení práce. Při pochybnostech doporučujeme nejdříve provést zkoušku. Pověšme si našich aktuálních informací o produktu.

Distribuce v ČR: Svartés s.r.o., Chodovice 19, 50801 Holovousy, [www.svartés.cz](http://www.svartés.cz), [www.intoplan.cz](http://www.intoplan.cz).



Vydáním této informace o produktu pozbyvají všechny dosavadní informace svou platnost.