

# Intoplan GA schnell

## Samonivelační hmota na hemi-hydratické bázi

Samonivelační vyrovnávací hmota pro vytvoření hladkých a rovných ploch v tloušťce do 20 mm. Pro pokládku krytin, které musí být rychle pochůzná. Je vhodná na podklady ze sádry, anhydritu, cementu, litého asfaltu a na dřevotřískové desky.

### synteticky zušlechtěná samonivelační

#### Podklad

Musí být pevný, čistý, vyschlý, únosný a volný od prostředků zabraňujících přilepení a přilnavost musí být únosná substancím. Odstraníme křehkost podkladové zóny a potom přetřeme **Intorinem** nebo **Intorinem FG**. **Intoplan GA** je vhodný pro suchý vnitřní prostor.

#### Míchání a příprava

Do čisté nádoby dáme cca. 6,5 litrů studené a čisté vody, do vody vsypeme obsah balení a při vysokých otáčkách cca 600 ot./min. vymícháme do tekuté homogenní masy. Nahromadění červených vláken na povrchu smíchané hmoty signalizuje přítomnost velkého množství vody. Správně namíchanou hmotu vylijeme na připravený podklad a za pomoci např. švedské stěrky rozprostřeme max. do tloušťky 20 mm. Pro silnější tloušťku můžeme hmotu smíchat se suchým křemičitým pískem o zrnitosti 1,0 mm v poměru malta /písek - 1/0,3. U tloušťky do 3 mm můžeme po 4 hod. pokládat textilní krytinu.

**Pozor !** Chránit před průvanem!

#### Technická data

Velikost balení	: 25 kg obsah	Násypná hmotnost	: cca.1,2 kg prášek/litr
Uskladnění	: 6 měs. v suchém a před mrazem chráněném skladu	Podlahové topení	: vhodné
Spotřeba na m <sup>2</sup>	: cca. 1,4 kg /mm	Kolečkové židle	: od 1,0mm tloušťky dle DIN EN 12529
Množství vody na 25 kg:	6,5 l.vody		
Teplota pro přípravu	: min.+5°C		
Doba míchání	: min.1 min.	Pevnost v tlaku DIN 1164	: 28,0 N/mm <sup>2</sup>
Zpracovatelnost	: cca 10 min.po přidání vody	Pevnost v tahu při ohybu DIN 1164	: 6,8N/mm <sup>2</sup>
Pochůzná	: cca.za 1 hodinu podle teploty	Položení:	cca za 4 h pro krytiny otevřené difúzi par při 3 mm

#### Důležité upozornění

Tento produkt je předmíchaná suchá malta k rozmíchání s vodou. Zabraňte dotyku s pokožkou a očima.

Při vniknutí do očí, okamžitě vypláchnout čistou vodou a vyhledat lékaře.

Tyto vstupní informace se zakládají na našich znalostech a výzkumech. Přebíráme záruku za kvalitu našeho výrobku.

Protože nemáme žádný vliv na správné zpracování a podmínky zpracování, nemůžeme převzít zodpovědnost za způsob provedení práce.Při pochybnostech doporučujeme nejdříve provést zkoušku. Pověšme si našich aktuálních informací o produktu.

**Distribuce v ČR:** Svartes s.r.o., Chodovice 19, 50801 Holovousy, [www.svartes.cz](http://www.svartes.cz), [www.intoplan.cz](http://www.intoplan.cz).



*Baustoffe aus Sachsen*



*Vydáním této informace o produktu pozbyvají všechny dosavadní informace svou platnost.*