

Intoplan ST

Rychle tvrdnoucí opravná hmota na cementové bázi

Pro vnitřní a vnější rozsah použití, oprava betonu, mazanin, schodů a podest.

Podklad

Musí být pevný, únosný, čistý, vyschlý a zbavený od prostředků zabraňujících přilepení a pevnost musí být únosná substancím. Odstraníme křehkost podkladové zóny. Podle vlastnosti podkladu zakadujeme **Intorinem**, nebo **Intopoxem GH 110**.

Míchání a příprava

Pod vysokými otáčkami přidáme do nádrže čistou a čirou vodu a prášek . Vymícháme podle přání konzistence. Hotovou vyplňující hmotu přitlačíme na připravený podklad, potom nanese do tloušťky do 30mm. Pro silnější tloušťku můžeme hmotu smíchat se suchým křemičitým pískem o zrnitosti 0,2 – 0,8 mm v poměru malta/písek – 1/0,3.

Technická data

Velikost balení : 25 kg obsah
Uskladnění : 6 měs. v suchém
a před mrazem chráněném skladu
Teplota pro přípravu : min.+5°C
Doba přípravy : ca 15-20 min.při +20°C
Schůdnost : po ca. 45 min.dle teploty
Spotřeba na m2 : ca. 1,8 kg dle tloušťky

Důležité upozornění

Intoplan ST reaguje alkalicky.Po použití náradí vše dobře omýt vodou.

Chráníme oči a pokožku.

Při vniknutí do očí ,okamžitě vypláchnout čistou vodou a vyhledat lékaře.

Tyto vstupní informace se zakládají na našich znalostech a výzkumech. Přebíráme záruku za kvalitu našeho výrobku.

Protože nemáme žádný vliv na správnou přípravu a pracovní podmínky, nemůžeme převzít zodpovědnost za způsob provedení práce. Při pochybnostech nejdříve provedeme zkoušku. Dbejte pozorně našich informací o produktu.



Baustoffe aus Sachsen

